

**Допустими отклонения за диаметъра на шнура на о-пръстените
според DIN3771/1**

Диаметър на шнура	Допустими отклонения
d_2 (mm)	$\pm$
1.00 - 1.80	0.08
1.80 - 2.65	0.09
2.65 - 3.55	0.10
3.55 - 5.30	0.13
5.30 - 7.00	0.15

Диаметър на шнура d_2 по-голям от 7 mm може да се изчислява с отклонение $\pm 2\%$