



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ЛЕПИЛО WAGU-TEC WTS 2003 /1 кг./
ВТВЪРДИТЕЛ WAGU-TEC WTH 2003 /40гр./



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

► **Подготовка на повърхностите:**

- температура на околната среда и на материала - от +10 до +40°C.
- Да се избягва пряка слънчева светлина
- Залепващите се повърхности да са сухи и почистени от химикали, масло и мазнина.
- Обработка на метала: да се отстрани ръжда и да се обработи чрез пясъкоструене или чрез шлайфане.
- Обработване на гумата: да се нагراпи добре така, че да няма гладки места, прахът от нагряването да се отстрани сухо.
- Обработване на текстил: да се изравнят и награт остатъците от гума, текстилът да се награпи внимателно така, че да не се нарани. Прахът от нагряването да се отстрани сухо.

► **Смесване:**

- Необходимото количество лепило WAGU-TEC WTS 2003 да се разбърка добре с втвърдителя WAGU-TEC WTH 2003 /4% съотношение на теглото/ докато се получи хомогенна смес. Сместа да се използва до 2 часа.

► Разходни норми:

За едно намазване („една ръка“) с WTS 2003/WTN 2003 е необходимо:

- | | |
|--|----------------------------|
| • При смеси със
залепващ пласт | Около 350гр/м ² |
| • При метал | Около 400гр/м ² |
| • При награпен или
невулканизиран
каучук | Около 500гр/м ² |
| • При текстил | Около 700гр/м ² |

► Намазване:

- Повърхностите за залепване се намазват по 2 пъти с равномерен и тънък слой. Първото намазване да се остави да изсъхне напълно/най-малко 30 мин., при метал – най-малко 1 час/. Вторият слой да съхне дотогава докато все още леко лепне. Ако се стигне до пресъхване да се намаже още веднъж.

► Брой намазвания:

- | | |
|---|--------------|
| • При смеси със
залепващ пласт и
невулканизиран
каучук | 1 намазване |
| • При метал и
награпени текстил и
каучук | 2 намазвания |

► Залепване:

- Повърхностите да се залепят без достъп на въздух, да се валцуват добре или да се притиснат.
- След залепване да се изчакат поне 12 часа преди ефективна работа.

► Области на приложение:

Двукомпонентно лепило за залепване на:

- гума-гума
- гума-текстил
- гума-метал
- текстил-текстил

► Мерки за безопасност:

- Парите не трябва да се вдишват
- При работа да се използват подходящи предпазни ръкавици и облекло.
- При недостатъчно проветряване да се използва предпазен дихателен апарат.
- При злополука или неразположение повикайте лекар.